



Vlastnosti	Norma	Jednotka	easy VINYL RIGID 55 <small>click</small>
Typ podlahy	EN 16511		minerálna kompozitná podlaha RCC
Povrchová úprava			
Celková hmotnosť	EN ISO 23997	g/m ²	8570
Trieda záťaže	EN ISO 10874		
Celková hrúbka	EN ISO 24346	mm	5,5
IXPE hrúbka akustickej vrstvy		mm	1,0
Hrúbka nášľapnej vrstvy	EN ISO 24340	mm	0,55
Počet lamiel, rozmery, balenia	EN ISO 24342	mm	12 @ 304,8 x 609,6 = 2,22 m ²
Počet lamiel, rozmery, balenia	EN ISO 24342	mm	16 @ 150,0 x 910,0 = 2,18 m ² 12 @ 150,0 x 1212,4 = 2,18 m ² 10 @ 177,35 x 1212,4 = 2,15 m ²
Rozmerová stabilita	EN ISO 23999	%	≤ 0,25
Trvalá deformácia	EN ISO 24343-1	mm	0,10 **
Tepelný odpor	EN 12664	m ² K/W	0,0167
Odolnosť proti nárazu	EN 13329 Anhang F	mm	splnené ≥ 1800
Stálobfarevnosť	ISO 105-B02	Stupeň	≥ 6
Reakcia na oheň	EN 13501-1		B _{fl} - s1
Protišmykovosť	DIN 51130 EN 13893		R10 DS
Tlmenie hluku	EN ISO 10140-3	dB	18
Krokový hluk vyžarovaný z podláh	EN 16205	Ln, walk, a	85 dB
Chemická odolnosť	EN ISO 26987		*
Odolnosť opotrebenia	EN 13329 Anhang E		≥ 4000 cyklov
Obsah pojiva	EN ISO 10582		typ I
Odolnosť voči kolečkám	ISO 4918		ano, 25000 cyklov, typ W, EN 12529
Napúčanie	ISO 24336	%	splnené (0,1)
Odolnosť voči kolečkám	EN 424		žiadne viditeľné zmeny
Podlahové kúrenie	EN 1264-2		vhodné, max. 27 °C
VOC emisie	Indoor Air Comfort GOLD		Eurofins certifikovaný produkt
CE	EN 14041		



* Vždy v závislosti na koncentrácii a dobe expozície, pri kontakte s vyššou koncentráciou olejov, kyselín a ďalších agresívnejších chemikálií sú potrebné konzultácie.

** Priemerná testovacia hodnota z aktuálnej výrobnéj várky.